

BABV PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa pengaruh variasi sekrup terhadap pengujian tarik sambungan tulang sapi dan tulang buatan PLA didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Sekrup *conical* dapat menahan beban tarik lebih baik dibandingkan sekrup *cylindrical* dan sekrup *double threads* untuk spesimen tulang sapi.
2. Pada spesimen tulang buatan PLA, sekrup *conical* juga memiliki kekuatan tarik lebih baik dibandingkan sekrup *cylindrical* dan sekrup *double threads*.

