


**SINTESIS LAPIS TIPIS SrTiO<sub>3</sub> DENGAN METODE  
SOL-GEL-HIDROTERMAL DAN SIFAT OPTIKNYA**

**SKRIPSI SARJANA KIMIA**

**Oleh:**

**RESTU AULIA ARHAM**

**NIM. 1810411001**



**Pembimbing I : Dr. Eng. Yulia Eka Putri**

**Pembimbing II : Prof. Dr. Rahmayeni, MS**

**PROGRAM STUDI SARJANA**

**DEPARTEMEN KIMIA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

**SINTESIS LAPIS TIPIS SrTiO<sub>3</sub> DENGAN METODE  
SOL-GEL-HIDROTERMAL DAN SIFAT OPTIKNYA**

**Oleh:**  
**RESTU AULIA ARHAM**  
**NIM. 1810411001**



Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar sarjana Sains  
pada Departemen Kimia Fakultas Matematika dan  
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas

**PROGRAM STUDI SARJANA**  
**DEPARTEMEN KIMIA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**  
**2022**

## INTISARI

# SINTESIS LAPIS TIPIS SrTiO<sub>3</sub> DENGAN METODE SOL-GEL-HIDROTERMAL DAN SIFAT OPTIKNYA

Oleh:

**Restu Aulia Arham (NIM : 1810411001)  
Dr. Eng. Yulia Eka Putri, Prof. Dr. Rahmayeni, MS**

Sintesis lapis tipis SrTiO<sub>3</sub> diatas substrat kaca dilakukan dengan metode sol-gel-hidrotermal. Titanium tetraklorida (TiCl<sub>4</sub>) digunakan sebagai sumber Ti<sup>4+</sup> dan stronium hidroksida oktahidrat (Sr(OH)<sub>2</sub>.8H<sub>2</sub>O) digunakan sebagai sumber Sr<sup>2+</sup>. Proses sintesis diawali dengan pendeposisian TiO<sub>2</sub> pada substrat kaca dengan metode sol-gel dan dideposisi diatas substrat kaca dengan metode dip-coating. Perubahan TiO<sub>2</sub> menjadi SrTiO<sub>3</sub> dilakukan dengan metode hidrotermal dengan variasi konsentrasi larutan (Sr(OH)<sub>2</sub>.8H<sub>2</sub>O) yaitu 25 mM, 50 mM, dan 75 mM, dengan penamaan sampel STOF-25, STOF-50 dan STOF-75 secara berturut-turut. Struktur, interaksi ikatan dan energi celah pita lapis tipis SrTiO<sub>3</sub> dikarakterisasi menggunakan XRD, FTIR, dan DRS UV-Vis. Analisis XRD menunjukkan bahwa lapis tipis SrTiO<sub>3</sub> terbentuk pada sampel STOF-50 dan STOF-75 dengan struktur perovskit. Grafik DRS UV-Vis menunjukkan nilai celah pita (*band gap*) sebesar 3,39 eV pada STOF-25; 2,25 eV pada STOF-50 dan 3,54 eV pada STOF-75. Perbedaan *band gap* dipengaruhi oleh ketebalan lapis tipis yang terbentuk diatas substrat kaca, dimana STOF-75 jauh lebih tipis dan transparan dibandingkan STOF-25. Sedangkan STOF-50 jauh lebih tebal dan buram jika dibandingkan dengan STOF-25. Spektrum FTIR menunjukkan serapan pada bilangan gelombang 400-600 cm<sup>-1</sup> pada semua sampel dan menunjukkan adanya vibrasi ulur Ti-O dan Ti-O-Ti dari peregangan TiO<sub>6</sub> oktaedral pada senyawa SrTiO<sub>3</sub>.

**Kata kunci:** Lapis tipis SrTiO<sub>3</sub>, Sol-gel, Hidrotermal, Perovskit

## ABSTRACT

### SYNTHESIS OF SrTiO<sub>3</sub> THIN FILM BY SOL-GEL-HYDROTHERMAL METHOD AND ITS OPTICAL PROPERTIES

By:

**Restu Aulia Arham (NIM : 1810411001)  
Dr. Eng. Yulia Eka Putri, Prof. Dr. Rahmayeni, MS**

The synthesis SrTiO<sub>3</sub> thin film on glass substrate was carried out by sol-gel-hydrothermal method. Titanium tetrachloride (TiCl<sub>4</sub>) was used as a precursor of Ti<sup>4+</sup> and strontium hydroxide octahydrate (Sr(OH)<sub>2</sub>.8H<sub>2</sub>O) was used as a precursor of Sr<sup>2+</sup>. The synthesis process began with deposition of TiO<sub>2</sub> on a glass substrate by sol-gel method and deposited on a glass substrate by dip-coating method. The change of TiO<sub>2</sub> to SrTiO<sub>3</sub> was carried out by hydrothermal method with variations in the concentration of the solution (Sr(OH)<sub>2</sub>.8H<sub>2</sub>O) was 25 mM, 50 mM, and 75 mM, with the samples being named of STOF-25, STOF-50 and STOF-75, respectively. The structure, bond interactions and band gap energy of SrTiO<sub>3</sub> thin films were characterized using XRD, FTIR, and DRS UV-Vis. XRD analysis showed that a thin layer of SrTiO<sub>3</sub> was formed on the samples STOF-50 and STOF-75 with a perovskite structure. The DRS UV-Vis graph shows a band gap of 3.39 eV at STOF-25; 2.25 eV at STOF-50 and 3.54 eV at STOF-75. The difference in band gap produced is influenced by the thickness of the thin film formed on the glass substrate, where STOF-75 is thinner and transparent than STOF-25. While the STOF-50 is thicker and opaque when compared to that of STOF-25. The FTIR spectrum shows absorption at wave number 400-600 cm<sup>-1</sup> in all samples and shows the Ti-O and Ti-O-Ti stretching vibrations from the octahedral TiO<sub>6</sub> stretching in SrTiO<sub>3</sub> compounds.

**Keywords:** SrTiO<sub>3</sub> thin film, Sol-gel, Hydrothermal, Perovskite