# BAB V
# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tugas akhir ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Hubungan antara laju pemanasan (*heat rate*) terhadap nilai temperatur awal degradasi adalah semakin besar *heat rate* yang diterapkan nilai maka temperatur awal degradasinya juga semakin tinggi.
2. Hubungan antara massa *handscoon* terhadap laju degradasi maksimum dan temperatur dekomposisi adalah semakin besar massa yang digunakan maka laju degradasi maksimum dan temperatur dekomposisinya juga semakin tinggi.
3. Temperatur awal degradasi *handscoon* tertinggi yaitu pada massa 5 g dan 10 g dengan laju pemanasan masing-masing 15°C/min berturut-turut sebesar 283.89°C dan 286.37°C
4. Temperatur dekomposisi *handscoon* tertinggi yaitu pada massa 5 g dan 10 g dengan laju pemanasan masing-masing 15°C/min berturut-turut sebesar 291.03°C dan 278.89°C.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA