BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Durabilitas campuran AC-WC dengan penambahan Wetfix-BE memenuhi spesifikasi umum 2010 (Revisi 3) yaitu >90% pada rendaman 14 hari,
2. Durabilitas campuran AC-WC standar yang memenuhi spesifikasi >90% yaitu rendaman dari hari 0-5. Dan pada rendaman hari ke-6 benda uji tidak memenuhi standar dari spesifikasi umum yaitu <90%.
3. Penambahan aditif Wetfix-BE pada campuran Asphal Concrete – Wearing Course (AC-WC) mampu meningkatkan keawetan pada campuran aspal.

6.2 Saran

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan yang akan dicapai, antara lain :

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih lanjut kinerja dari aditif Wetfix-be dengan variasi persentase kadar Wetfix-be.