

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Durabilitas campuran aspal dengan pasir alam dan campuran aspal dengan bahan standar masih memenuhi syarat sesuai spesifikasi umum 2010 revisi 3 sampai hari ke-5, dengan nilai kekuatan sisa >90%
2. Durabilitas campuran aspal dengan pasir alam lebih tinggi daripada campuran aspal dengan bahan standar agregat batu pecah

6.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya dilakukan dengan spesifikasi campuran aspal yang berbeda.
2. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan menggunakan persentase pasir alam yang berbeda.
3. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan penggunaan pasir alam dan tambahan zat aditif.