## **BAB VI**

## **PENUTUP**

## 6.1 Kesimpulan ERSITAS ANDALAS

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Laboratorium Transportasi dan Perkerasan Jalan Raya Jurusan Teknik sipil Universitas Andalas dapat disimpulkan bahwa:

- Durabilitas campuran HRS-WC Marshall standar dihasilkan masih memenuhi standar spesifikasi umum 2010 (revisi 3) pada perendaman selama 3 hari.
- HRS-WC dengan penambahan Wetfix-BE masih memenuhi standar spesifikasi umum 2010 (revisi 3) pada durasi perendaman 14 hari.
- Campuran yang ditambah Wetfix-BE akan mengalami peningkatan pada durabilitas (keawetannya) kira-kira hingga 10 hari, dibandingkan dengan campuran standar (pada durasi perendaman yang sama).



## 6.2 Saran

Adapun beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

