

## **INTISARI**

### **EFEK SINERGISTIK BINDER KARBOKSILAT DAN TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>/KITOSAN UNTUK PREPARASI TEKSTIL ANTIBAKTERI *P. aeruginosa* dan *E.coli***

**Oleh:**

**Yulia Citra (1210412045)**

**Pembimbing:**

**Dr. Yetria Rilda dan Dr. Anthoni Agustien**

Pada penelitian ini telah dilakukan pelapisan senyawa TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>/Kitosan (1:1) yang memiliki ukuran kristal 13,06 nm, Eg = 3,11 eV dari analisis XRD dan UV-Vis DRS. Pada proses pelapisan dibutuhkan sinergistik antara binder (asam oksalat, asam sitrat) dengan senyawa TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>/Kitosan pada katun tekstil. Dari hasil penelitian terdapat perbedaan jumlah senyawa TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>/Kitosan yang terlapisi berdasarkan perbedaan jumlah gugus fungsi karboksilat dari binder dengan konsentrasi yang berbeda. Dimana kondisi optimum diperoleh pada konsentrasi asam sitrat 1,5 M dengan 3 gugus fungsi karboksilat. Indikasi tekstil antimikroba ditunjukkan pada zona inhibisi *Escherichia coli* lebih besar dari *Pseudomonas aeruginosa* masing-masing sebesar 12,06 mm dan 11,27 mm dengan penyinaran UV selama 48 jam. Inhibisi berdasarkan pengukuran kekeruhan pada  $\lambda = 600$  nm masing-masing bakteri memberikan pengurangan sebesar ~100 % pada waktu 8 jam dan 10 jam. Karakterisasi XRD dari katun tekstil terlapisi TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>/Kitosan menunjukkan pola amorf. Dari analisis morfologi SEM-EDX menampilkan bahwa distribusi partikel TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>/Kitosan pada serat lebih merata jika digunakan binder asam sitrat. Analisis FT-IR menunjukkan perbedaan intensitas gugus fungsi C=O stretching pada angka gelombang 1700 - 1711 cm<sup>-1</sup> serta terjadi pergeseran pada beberapa daerah gugus fungsi dari katun tekstil sebelum dan setelah terlapisi, menunjukkan interaksi terjadi antar gugus fungsi adalah interaksi kovalen esterifikasi.

**Kata kunci :** Katun Tekstil , *E.coli*, *P.aeruginosa*, Asam sitrat, Asam Oksalat

## **ABSTRACT**

### **SYNERGISTYC EFFECT OF CARBOXYLIC ACID BINDER AND TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>/CHITOSAN FOR PREPARATION OF ANTIBACTERIALTEXTILE FROM *P. aeruginosa* dan *E.coli***

**By:**

**Yulia Citra (1210412045)**

**Mentor:**

**Dr. Yetria Rilda dan Dr. Anthoni Agustien**

In this research coating of TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>/Chitosan (1:1) compound has been done which has crystal size of 13,06 nm and Eg = 3,11 eV from XRD and UV- Vis DRS analysis. This coating process requires synergistyc between binder (oxalate acid, citric acid) with TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>/Chitosan compound in textile cottons. From the results there is a different amount of TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>/Chitosan compound that has been coated based on the difference of carboxyl acid function groups amount from binder with different concentration. Optimal condition is achieved in citric acid concentration of 1,5 M with 3 carboxyl function group. Antimicrobial textile indication is shown on inhibition zone of *E. coli* is greater than *P. aeruginosa* with each has size of 12,06 nm and 11,27 nm respectively with UV lighting for 48 hours. Inhibition based on turbidity measurement at  $\lambda = 600$  nm made each bactery gives reduction of ~100% in 8 hours and 10 hours respectively. XRD characterization of TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>/Chitosan coated textile cottons shows amorphous patterns. From morphology analysis of SEM-EDX displaying that particle distribution of TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>/Chitosan in fibers is more distributed if citric acid binder is used. FT-IR analysis shows difference of functional group intensity of C=O stretching at 1700-1711 cm<sup>-1</sup> wavelength and also there is regression in some functional group region of textile cottons before and after coating, showing that interaction happens between functional groups is esterification covalent interaction.

**Keyword:** Cottons Textile , *E.coli*, *P.aeruginosa*, Citric Acid, Oxalate Acid