


**PENGARUH KONSENTRASI KITOSAN DALAM SINTESIS KOMPOSIT
HIDROKSIAPATIT-KITOSAN SECARA *IN-SITU* SEBAGAI PENYERAP ZAT
WARNA**

SKRIPSI SARJANA KIMIA

OLEH:

ARIKA PRASEJATI

NIM : 1910413029



Pembimbing I: Prof. Dr. Novesar Jamarun, M.S

Pembimbing II: Prof. Dr. Zulhadjri, M. Eng

**PROGRAM STUDI SARJANA
DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

**PENGARUH KONSENTRASI KITOSAN DALAM SINTESIS KOMPOSIT
HIDROKSIAPATIT-KITOSAN SECARA *IN-SITU* SEBAGAI PENYERAP ZAT
WARNA**

SKRIPSI SARJANA KIMIA

OLEH:

ARIKA PRASEJATI

NIM : 1910413029



Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Sarjana
Departemen Kimia

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Andalas

**PROGRAM STUDI SARJANA
DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

INTISARI

PENGARUH KONSENTRASI KITOSAN DALAM SINTESIS KOMPOSIT HIDROKSIAPATIT-KITOSAN SECARA *IN-SITU* SEBAGAI PENYERAP ZAT WARNA

Oleh:

Arika Prasejati (NIM: 1910413029)

Prof. Dr. Novesar Jamarun, M.S*, Prof. Dr. Zulhadjri, M. Eng**

*Pembimbing I, **Pembimbing II

Komposit hidroksiapatit-kitosan (HAp-CTS) telah berhasil disintesis dengan memanfaatkan tulang sotong dan kulit udang. Komposit HAپ-CTS digunakan sebagai adsorben untuk aplikasi adsorpsi Rhodamin B. Sintesis komposit HAپ-CTS dilakukan secara *in-situ* dengan variasi konsentrasi kitosan 10, 20, 30, 40, dan 50 wt%. Hasil *X-Ray Fluorescence* (XRF) menunjukkan bahwa komposisi terbesar dari tulang sotong yaitu kalsium oksida (CaO) sebesar 96,561%. Hasil karakterisasi *Fourier Transform Infrared* (FTIR) diperoleh pita serapan untuk hidroksiapatit dan kitosan pada komposit HAپ-CTS 30%. Hasil *X-Ray Diffraction* (XRD) menunjukkan bahwa ukuran kristal hidroksiapatit tulang sotong sebesar 21,49 nm dan komposit HAپ-CTS 30% memiliki ukuran kristal 19,63 nm. Hasil *Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive Spectroscopy* (SEM-EDS) memperlihatkan bahwa rasio Ca/P dari komposit HAپ-CTS 30% diperoleh sebesar 1,80 serta memiliki bentuk tidak beraturan yang mengalami aglomerasi. Hasil karakterisasi *Surface Area Analyzer* (SAA) menunjukkan bahwa komposit HAپ-CTS 30% memiliki luas permukaan sebesar 61,1824 m²/g. Aplikasi komposit HAپ-CTS 30% mengikuti model isoterm Freundlich dalam penyerapan Rhodamin B ini menunjukkan terjadinya pembentukan *multilayer* pada permukaan yang heterogen. Interaksi kimia antara Rhodamin B dengan komposit HAپ-CTS 30% terjadi pada *pseudo* orde dua. Selain itu, komposit HAپ-CTS 30% memiliki kemampuan *reusability* sebanyak dua kali dalam mengadsorpsi Rhodamin B. Keseluruhan hasil karakterisasi menunjukkan bahwa komposit HAپ-CTS 30% dapat digunakan sebagai adsorben dalam mengadsorpsi zat warna Rhodamin B.

Kata kunci: Komposit HAپ-CTS, Metode *in-situ*, Tulang sotong, Adsorpsi, Rhodamin B

ABSTRACT

EFFECT OF CHITOSAN CONCENTRATION IN THE SYNTHESIS OF HYDROXYAPATITE-CHITOSAN COMPOSITES WITH IN-SITU AS A DYE ABSORBENT

By:

Arika Prasejati (NIM: 1910413029)

Prof. Dr. Novesar Jamarun, M.S*, Prof. Dr. Zulhadjri, M. Eng**

*Supervisor I, **Supervisor II

Hydroxyapatite-chitosan composite (HAp-CTS) has been synthesized using cuttlebone and shrimp shells. The HAp-CTS composite was used as an adsorbent for the adsorption application of Rhodamine B. The synthesis of the HAp-CTS composite was carried out in situ with various chitosan concentrations of 10, 20, 30, 40, and 50wt%. X-Ray Fluorescence (XRF) results show that the largest composition of the cuttlefish bone is calcium oxide (CaO) of 96.561%. The results of the Fourier Transform Infrared (FTIR) characterization obtained the absorption bands for hydroxyapatite and chitosan in the 30%HAp-CTS composite. X-Ray Diffraction (XRD) results showed that the hydroxyapatite crystal size of cuttlebone was 21.49 nm and the 30%HAp-CTS composite had a crystal size of 19.63 nm. The results of Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS) showed that the Ca/P ratio of the 30%HAp-CTS composite was 1.80 and had an irregular shape that underwent agglomeration. The results of the Surface Area Analyzer (SAA) characterization showed that the 30%HAp-CTS composite had a surface area of 61.1824 m²/g. The application of 30%HAp-CTS composite following the Freundlich isotherm model in the absorption of Rhodamine B indicates the formation of multilayers on heterogeneous surfaces. The chemical interaction between Rhodamine B and the 30%HAp-CTS composite occurred in a pseudo-second order. In addition, the 30%HAp-CTS composite has twice the reusability ability to adsorb Rhodamine B. Overall characterization results show that 30%HAp-CTS composite can be used as an adsorbent in adsorbing Rhodamin B dye.

Keywords: HAp-CTS Composite, In-situ Method, Cuttlebone, Adsorption, Rhodamine B