

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Ukuran partikel akan mempengaruhi kualitas lapisan hidroksiapit yang terbentuk pada permukaan Ti6Al4V-ELI. Semakin besar ukuran partikel, semakin tersebar merata distribusi partikel hidroksiapit.
2. Pada hasil pelapisan ukuran partikel 125 μm lebih bagus, karena distribusi partikel hidroksiapit pada permukaan titanium lebih merata. Ketebalan hidroksiapit setelah pelapisan yang terbentuk 91,56 μm , persentase permukaan titanium yang terlapisi 97,9 %, dan perbandingan komposisi kimia Ca/P adalah 2,0.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai cara meningkatkan kekuatan ikatan antara hidroksiapit dan permukaan titanium dan penambahan parameter yang lebih lengkap.

