

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan konsentrasi tawas dalam larutan tanin gambir berpengaruh nyata terhadap nilai absorpsi zat warna, kadar tanin terikat, pengamatan warna dan ketahanan warna terhadap perendaman panas yang dibandingkan dengan warna asli pada kayu.
2. Pada uji *hedonic* terhadap warna kayu sungkai, tingkat kesukaan tertinggi panelis terdapat pada produk dengan penambahan mordan tawas sebesar 2,5%.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu menggunakan variasi konsentrasi mordan tawas dengan konsentrasi lebih besar agar dihasilkan warna yang bervariasi dan lebih pekat karena belum maksimal pada konsentrasi 4%.

