

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Dari Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Durabilitas campuran aspal dengan filler kapur dan campuran aspal dengan bahan standar masih memenuhi syarat sesuai rancangan spesifikasi umum Bina Marga 2010 Divisi VI revisi 3 , dengan nilai kekuatan sisa >90% campuran aspal dengan filler kapur memenuhi syarat sampai hari ke 5 sedangkan campuran aspal dengan bahan standar hanya sampai hari ke 3.
2. Durabilitas campuran aspal dengan filler kapur lebih tinggi daripada campuran aspal dengan bahan standar.
3. Nilai durabilitas campuran aspal dengan filler kapur dan bahan standar menurun seiring bertambahnya hari perendaman.

#### 6.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya dilakukan dengan spesifikasi campuran aspal yang berbeda.
2. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan menggunakan persentase filler kapur yang berbeda.
3. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan penggunaan filler kapur dan tambahan zat aditif.