

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Durabilitas campuran AC-BC dengan penambahan serat selulosa Fiber CF-31500 lebih tinggi daripada durabilitas campuran AC-BC standar tanpa penambahan serat selulosa Fiber CF-31500.
2. Durabilitas campuran AC-BC dengan penambahan serat selulosa Fiber CF-31500 memenuhi persyaratan sesuai dengan spesifikasi umum 2010 divisi 6 revisi 3 yaitu sebesar 90% sampai durasi perendaman 10 hari.
3. Durabilitas campuran AC-BC tanpa penambahan serat selulosa Fiber CF-31500 memenuhi persyaratan sesuai dengan spesifikasi umum 2010 divisi 6 revisi 3 yaitu 90% sampai durasi perendaman 4 hari..

5.2 Saran

Berikut beberapa saran yang harus diperhatikan untuk kelancaran dalam melakukan penelitian, diantaranya yaitu

1. Sebelum melaksanakan penelitian, pastikan kondisi alat yang akan digunakan tidak rusak dan berfungsi dengan baik.
2. Sebelum melaksanakan penelitian, pastikan alat telah terkalibrasi dengan benar agar hasil penelitian tidak terjadi kesalahan.
3. Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi kecelakaan kerja.