

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perbandingan perendaman teh hijau dan teh hitam terhadap perubahan warna anasir gigi tiruan akrilik didapatkan kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar tiap kelompok perendaman. Nilai perubahan warna teh hitam lebih tinggi dibandingkan teh hijau.

6.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan perendaman anasir gigi tiruan akrilik dengan waktu yang lebih lama.
2. Setelah meminum teh dan minuman berwarna lainnya, disarankan agar berkumur dengan air putih.

