

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Metode pelapisan *Dip Coating* mampu menghasilkan lapisan HA yang padat, tipis dan merata di seluruh permukaan material spesimen uji Ti-6Al-4V ELI.
2. Parameter terbaik lapisan HA didapat pada spesimen uji dengan penambahan massa 20 % PVA. Pada parameter tersebut, didapat masing-masing ketebalan dan *surface coverage* sebesar  $90,80 \pm 4,12 \mu\text{m}$  dan  $89.58 \pm 2.00 \%$ .
3. Penambahan PVA mampu meminimalisir retak pada lapisan HA yang dipanaskan pada suhu di atas  $800^{\circ}\text{C}$ . Retak tak ditemukan pada lapisan HA yang ditambahkan PVA pada T sintering  $800^{\circ}\text{C}$ ,  $900^{\circ}\text{C}$  dan  $950^{\circ}\text{C}$ .
4. Penambahan PVA dapat meningkatkan daya rekat (adhesi) lapisan HA. Ini ditunjukkan dengan nilai *removed area* dan *contact angle* yang kecil dibanding spesimen uji Ti-6Al-4V ELI tanpa penambahan PVA .
5. Lapisan HA yang memiliki daya rekat (adhesi) lapisan yang baik ini, diharapkan dapat meningkatkan osseointegrasi dan mereduksi efek peradangan implan.

#### **5.2. Saran**

1. Melakukan uji bioaktivitas untuk mengetahui pertumbuhan Ca/P untuk proses osseointegrasi dalam tubuh.
2. Melakukan pengujian MTT Assay untuk mengetahui apakah material implan yang dilapisi HA, bersifat toksik atau tidak di dalam tubuh.