

BAB V. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyimpanan pellet dengan jenis perekat tapioka (A2) selama penyimpanan 2 minggu (B2) memberikan kadar air paling rendah yaitu 7.50%, kerapatan tumpukan tertinggi yaitu 517 kg/m^3 , sudut tumpukan terendah (36.74°) dan ketahanan benturan tertinggi (99.28%).

5.2. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pellet dengan jenis perekat yang lainnya dengan lama penyimpanan lebih dari enam minggu.

