

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa koagulan terbaik adalah asam cuka. Asam cuka mampu memberikan nilai Kadar Karet Kering (KKK) 45,2 %.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, disarankan untuk koagulasi lateks karet dalam meningkatkan mutu kuantitas lateks karet sebaiknya menggunakan asam cuka.

